

BEZOŁOWIOWY DRUT LUTOWNICZY

NUMER KATALOGOWY

CRM-HIF00495

PRODUCENT

CRM SYNERGIES



OPIS

- Wysokiej klasy bezołowiowy drut lutowniczy wyprodukowany z metali pierwotnych
- Poziom czystości przekracza wymagania branżowe dotyczące dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń
- Produkty CRM generują mniejszą ilość zgarów - Przeznaczone do ręcznego i automatycznego lutowania w elektromechanice i elektronice
- Gwarantują niezawodność połączenia lutowniczego - Uzyskane z surowców (cyna, srebro, miedź)
- Pozostałości po topniku przejrzyste, niekorozyjne
- Termin przydatności 3 lata od daty produkcji
- Wytrzymałość na rozciąganie 53,3 MPa

DANE TECHNICZNE

DANE	WARTOŚĆ
SKŁAD	Sn96,5Ag3Cu0,5
TEMPERATURA TOPNIENIA	217 / 220°C
MASA SZPULI	0,50 kg
CIEŻAR WŁAŚCIWY	7,4g/cm ³
WYDŁUŻENIE PO ZERWANIU	46%
REKOMENDOWANA TEMPERATURA GROTU	255°C - 265°C
ILOŚĆ TOPNIKA W RDZENIU	2% - Typ topnika Kalafoniowy, bezhalogenowy, No Clean, ROLO
ŚREDNICA	0,5 mm
STANDARDOWE ŚREDNICE	0,3mm 0,5mm 0,7mm 0,9mm 1,0mm

OPCJE

- Inne średnice dostępne po zapytaniu