

SPOIWO LUTOWNICZE BEZOŁOWIOWE

NUMER KATALOGOWY

CRM-VAR00056

PRODUCENT

CRM SYNERGIES



OPIS

- Cena za jedną sztabkę
- Spoiwo lutownicze bezołowiowe SAC305
- Wyprodukowane z metali pierwotnych, które spełniają wysokie standardy
- Poziom czystości przekracza wymagania branżowe dotyczące dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń
- Produkty CRM generują mniejszą ilość zgarów - Używany w procesach lutowania na fali selektywnej i lutowania zanurzeniowego
- Wytrzymałość na rozciąganie 53,3 MPa
- Kształt sztabki - trójkątny

DANE TECHNICZNE

DANE	WARTOŚĆ
SKŁAD	Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5
TEMPERATURA TOPNIENIA	217 - 220°C
MASA SZTABY	1 kg
CIEŻAR WŁAŚCIWY	7,4g/cm ³